

# SUPERCOLOR



## POPIS VÝROBKU:

SUPERCOLOR firmy OIKOS® je vodou ředitelná disperzní akrylátová barva, ideální na jakýkoliv zděný podklad. Díky svému speciálnímu složení je vysoce paropropustný a zároveň omyvatelný a hydrorepelentní. Na vlhkém podkladu je schopen zabránit tvorbě plísní a bakterií. Vyznačuje se dobrou kryvostí při malé síle vrstvy. Je autodilatační, nezanechává stopy po tazích štětce či válečku. SUPERCOLOR firmy OIKOS® je vhodný pro použití na interiérové i exteriérové povrchy, dodávající jim rovnoměrný matný vzhled. Nezapáchá, je netoxický, nehořlavý a šetrný k životnímu prostředí.

## ZPŮSOB APLIKACE:

Ze starých již dříve natíraných stěn oškrábeme staré nesoudržné nátěry, odstraníme případné odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. Při použití v interiéru nepoužíváme penetrační přípravky. Při použití v exteriéru doporučujeme použít na staré sprašující povrchy jednu vrstvu speciální penetrace NEOKRYLL firmy OIKOS®, která zajistí zpevnění a snížení savosti povrchu. V případě nové omítky je možné použití penetračního přípravku BLANKOR firmy OIKOS® pro zlepšení přilnavosti a sjednocení savosti podkladu.

Na připravený v případě penetrace zaschlý (6 – 8 hod.) podklad nanese štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí (tryska 1,7 mm) dvě vrstvy materiálu SUPERCOLOR firmy OIKOS® ředěného dle typu podkladu 50 – 70 % pitné vody s časovým odstupem mezi jednotlivými vrstvami cca 4 – 6 hodin. Materiál je autodilatační, nezanechává stopy po tazích štětce či válečku.

### **Nové stěny s běžnou omítkou:**

nanese dvě vrstvy materiálu SUPERCOLOR firmy OIKOS® ředěného 50 % pitné vody  
vydatnost: 7 – 8 m<sup>2</sup>/l (ve dvou vrstvách)

### **Nové stěny se sádrovou omítkou:**

první vrstvu materiálu SUPERCOLOR firmy OIKOS® ředíme 70 % pitné vody, druhou vrstvu pak ředíme 50 % pitné vody

vydatnost: 9 – 11 m<sup>2</sup>/l (ve dvou vrstvách)

### **Stěny již natřené světlou barvou:**

nanese dvě vrstvy materiálu SUPERCOLOR firmy OIKOS® ředěného 50 % pitné vody  
vydatnost: 8 – 9 m<sup>2</sup>/l (ve dvou vrstvách)

### **Stěny již natřené sytou barvou:**

nanese dvě vrstvy materiálu SUPERCOLOR firmy OIKOS® ředěného 50 % pitné vody  
vydatnost: 8 – 9 m<sup>2</sup>/l (ve dvou vrstvách)

## TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla, aromatické uhlovodíky nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

**První pomoc:** při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, potom ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

## **TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:**

**Složení:** pryskyřice ve vodní disperzi, krycí plniva na bázi dioxidu titanu, aditiva a konzervační látky pomáhající při aplikaci a tvorbě filmu na povrchu.

**Specifická hmotnost:** 1,5 kg/l +/- 3 %

**PH:** 7,5 – 8,5

**Skladovací teplota:** od +3°C do + 36°C. Chraňte před mrazem.

**Viskozita:** 20 000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 ot/min při + 25°C)

**Reakce na oheň:** negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6 mm.

**Omyvatelnost:** odpovídá normě DIN 53778: odolá nejméně 1000 abrazivním cyklům.

**Otěruvzdornost:** odpovídá normě DIN 53778: odolá nejméně 5000 abrazivním cyklům.

**Paropropustnost SD:** 0,16 m (max.povolený limit 2 m DIN 52 615)

**Barva:** bílá + vzorkovnice I.A.P. 220 a T.E.L. 320 firmy OIKOS®

## **TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:**

**Ředění:** 50 – 70 % pitné vody v závislosti na typu podkladu, viz. způsob aplikace

**Vydatnost:** viz. způsob aplikace

**Nářadí:** štětka, váleček, stříkací pistole (tryska 1,7 mm)

**Teplota při aplikaci:** od +5°C do +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)

**Doba schnutí – na dotek:** 1 – 1,5 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

**Doba schnutí – pro mytí:** 4 dny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

**Penetrační přípravky:** v interiéru bez penetrace v exteriéru NEOKRYLL firmy OIKOS® nebo BLANKOR firmy OIKOS®

**Čištění nářadí:** vodou

**AM Atelier**



[www.moravec-interiery.cz](http://www.moravec-interiery.cz)

[moravecinteriery@gmail.com](mailto:moravecinteriery@gmail.com)

Václavské náměstí 35

535 01 Přelouč

734 578 710

467 771 214